EZ-Spray® 35

المصنع	Smooth-On, Inc	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EZ~Spray® 35 عبارة عن مطاط سيليكون معالج بالبلاتين تم تطويره خصيصًا للرش من خلال نظام خرطوشة EZ~Spray® Junior. مع عدم وجود أو الحد الأدنى من تحضير السطح، يمكن رش EZ~Spray® 35 على الأسطح الرأسية لصنع قوالب مطاطية سريعة لمساحات الأسطح الكبيرة. بعد الوصول إلى سمك مناسب، يتصلب EZ~Spray® 35 في ساعة واحدة مع انكماش ضئيل إلى مطاط قالب متين جيد لراتنجات صب الإنتاج والرغوات والخرسانة والجص والمواد الأخرى. يتم تحقيق تطبيق غلاف الدعم عن طريق رش بلاستيك EZ~Spray® من Smooth-On فوق القالب المطاطي بعد أن يتصلب تمامًا. اقرأ دليل EZ~Spray® Junior قبل الرش.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين انكماش منخفض	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
المظهر	أرجواني	-	-
طريقة المعالجة	رش	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	ASTM D1475
الحجم النوعي	0.871 cm³/g	-	ASTM D1475
اللزوجة	قابل للرش	-	-
انكماش القالب	%	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	35	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الخلط	1A:1B بالحجم	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	1.5 min	-	ASTM D2471
وقت إزالة القالب	60 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	3.38 MPa	490.23 psi	ASTM D412
استطالة الشد	420 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	17.5 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.