EZ-Spray® 45

المصنع	Smooth-On, Inc	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EZ~Spray® 45 هو مطاط بولي يوريثين للرش من خلال نظام خرطوشة EZ~Spray® Junior. ارجع إلى دليل EZ~Spray® Junior قبل رش هذا المنتج. يمكن رش EZ~Spray® 45 على الأسطح الرأسية لصنع القوالب أو هو جيد لصنع قوالب سريعة لمساحات سطح كبيرة. بعد الوصول إلى سمك مناسب، يتصلب EZ~Spray® 45 طوال الليل مع انكماش ضئيل إلى مطاط قالب متين. يتم تحقيق تطبيق غلاف الدعم عن طريق رش بلاستيك EZ~Spray® من Smooth-On فوق قالب المطاط بعد أن يتصلب تمامًا. EZ~Spray® 45 مناسب لصب مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك الشمع أو الجبس أو راتنجات اليوريثان أو الإيبوكسي أو الخرسانة وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين انكماش منخفض	- -	- -
الاستخدامات	مادة النمذجة	-	-
المظهر	أزرق فاتح	-	-
طريقة المعالجة	رش	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D1475
الحجم النوعي	0.975 cm³/g	-	ASTM D1475
اللزوجة	قابل للرش	-	-
انكماش القالب	%	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	45	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الخلط	1A:1B بالحجم	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	20 min	-	ASTM D1475
وقت إزالة القالب	960 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	3.52 MPa	510.53 psi	ASTM D412
استطالة الشد	380 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	17.5 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.