URE-BOND® II

المصنع	Smooth-On, Inc	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

URE-BOND® II عبارة عن مركب لاصق من مادة البولي يوريثين عالي الأداء يوفر رابطة قوية ومرنة بين العديد من الأسطح المختلفة. يعتبر URE-BOND® مثاليًا لربط مطاط البولي يوريثين ومنتجات البوليمر الأخرى بالعديد من أنواع الركائز (مثل الجص والخشب والأسمنت والحجر) والمواد غير المسامية (مثل الزجاج والبلاستيك الصلب ومجموعة متنوعة من المعادن). تم استخدام URE-BOND® II أيضًا لإصلاح قوالب البولي يوريثين الممزقة على أساس محدود (مع إعداد السطح المناسب). وقت التشغيل 5 دقائق في درجة حرارة الغرفة (73 درجة فهرنهايت / 23 درجة مئوية). بمجرد الخلط والتطبيق، يستغرق URE-BOND® حوالي 60 دقيقة للمعالجة وينتج عنه رابطة قوية ومرنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط التصاق جيد مرونة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مادة إصلاح	- - -	- - -
المظهر	كهرماني	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
الحجم النوعي	0.903 cm³/g	-	-
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة	1.0 hr	-	-
نسبة الخلط	1A:1B بالحجم	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	5.0 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	5400 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	1400 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	4.83 MPa	700.53 psi	ASTM D638
قوة الشد	5.52 MPa 23.4 MPa	800.61 psi 3393.89 psi	ASTM D638 ASTM D412
استطالة الشد	120 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	30.6 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.