Vytaflex® 20

المصنع	Smooth-On, Inc	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

باستخدام تقنية "V-Polymer®" الحصرية من Smooth-On، تقدم مطاطات VytaFlex® urethane خصائص فيزيائية وأداء ممتازة لصب الخرسانة. تتوفر مطاطات VytaFlex® في درجات صلابة Shore 10A، 20A، 30A، 40A، 50A و60A وتتميز بنسب خلط مريحة بنسبة واحد إلى واحد حسب الحجم. لا حاجة لتفريغ الفراغ، وتشفى مطاطات VytaFlex® بتقلص ضئيل إلى مطاط متين يدوم في الإنتاج. تعمل مطاطات القوالب VytaFlex® بشكل خاص لصب الخرسانة الملونة/المصبوبة. ستنتج القوالب المصنوعة من مطاطات VytaFlex® سلسلة صبغات ملونة دقيقة وموحدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين انكماش منخفض	- -	- -
الاستخدامات	مادة النمذجة	-	-
المظهر	كهرماني شفاف	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.998 g/cm³	-	ASTM D1475
الحجم النوعي	1.00 cm³/g	-	-
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	20	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الخلط	by weight 1:1 by 1:1 volume	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	30 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	1000 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	960 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.345 MPa	50.04 psi	ASTM D412
قوة الشد	1.38 MPa	200.15 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1000 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	10.5 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.