Encapso® K

المصنع	Smooth-On, Inc	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Encapso® K عبارة عن مطاط تغليف شفاف كالماء يشبه الماء تمامًا ومثالي لمجموعة متنوعة من تطبيقات التغليف والعرض. كيف يعمل Encapso® K؟ - يتم خلط سائلين شفافين (الجزء أ والجزء ب) معًا بكميات متساوية. ثم يتم سكب الخليط حول سيقان الزهور الاصطناعية أو فوق جسم ما. يتحول الخليط من سائل إلى مطاط صلب وناعم طوال الليل. عند المعالجة، يبدو Encapso® K تمامًا مثل الماء وسيدوم لفترة طويلة. مزايا Encapso® K: غير خطير - لا توجد مواد كيميائية خطرة مطاط ناعم وشفاف يدوم طويلاً سهل الاستخدام - اخلط سائلين بكميات متساوية واسكب مقاوم للأشعة فوق البنفسجية يعالج دون توليد أي حرارة أو أبخرة خطيرة الحد الأدنى من احتجاز الفقاعات يعالج بشكل واضح تمامًا - يبدو تمامًا مثل الماء يمكن إزالة المطاط المعالج من الجسم تطبيقات Encapso® K - هذا المطاط مثالي لتغليف سيقان الزهور الاصطناعية لإنشاء عروض زهور دائمة. يمكنك أيضًا سكب Encapso® K حول أي جسم غير حي تقريبًا لتغليفه للعرض. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة متنوعة من الدعائم للعرض والعناصر المستجدة. يمكن استخدام Encapso® K لإنشاء تأثيرات مائية / بركة لبيئات نموذجية صغيرة الحجم. يمكن أيضًا تفتيت Encapso® K المعالج بالكامل ليبدو مثل الزجاج المكسور أو الماس أو الثلج. أضف لونًا إلى Encapso® K باستخدام أصباغ الألوان السائلة Silc Pig® أو Ignite®.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	ناعم	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.968 g/cm³	-	ASTM D1475
الحجم النوعي	1.03 cm³/g	-	ASTM D1475
انكماش القالب	0.50 %	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	20	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الخلط	1A:1B بالحجم أو الوزن	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	60 min	-	ASTM D2471
لزوجة مزيج التصلب الحراري	500 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	1400 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.