Forprene® 6NE901A70

المصنع	SO.F.TER. SPA	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Forprene®6NE901A70 عبارة عن مادة مطاطية مقولبة بالحرارة (TPV). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا. طريقة المعالجة هي: البثق. Forprene®الخصائص الرئيسية لـ 6NE901A70 هي: الامتثال لمعايير REACH. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: التطبيقات الصناعية تطبيقات البناء صناعة السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيق صناعي مجال التطبيقات المعمارية تطبيق في مجال السيارات	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.960 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد	18 %	-	ASTM D412
إجهاد الشد	2.60 MPa	377.1 psi	ASTM D412
قوة الشد	6.60 MPa	957.25 psi	ASTM D412
استطالة الشد	560 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	28.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	38 %	-	ASTM D395B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	3.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	170 C°	338.0 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.