# Forprene® 6NE901A75

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | SO.F.TER. SPA | **الفئة** | TPV |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Forprene®6NE901A75 عبارة عن مادة مطاطية مقولبة بالحرارة (TPV). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا. طريقة المعالجة هي: البثق. Forprene®الخصائص الرئيسية لـ 6NE901A75 هي: الامتثال لمعايير REACH.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | - | - |
| **المظهر** | أسود | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.960 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 76 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مجموعة الشد** | 18 % | - | ASTM D412 |
| **إجهاد الشد** | 3.10 MPa | 449.62 psi | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | 7.50 MPa | 1087.79 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 560 % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | 34.0 kN/m | - | ASTM D624 |
| **مجموعة الضغط (Compression Set)** | 38 % | - | ASTM D395B |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التجفيف** | 80.0 C° | 176.0 F° | - |
| **وقت التجفيف** | 3.0 hr | - | - |
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | 170 C° | 338.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة** | 180 C° | 356.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | 185 C° | 365.0 F° | - |
| **درجة حرارة القالب (Die)** | 185 C° | 365.0 F° | - |
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.