Forprene® 6NM001A70

المصنع	SO.F.TER. SPA	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Forprene® 6NM001A70 هي مادة فلكنة حرارية (TPV). وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Forprene® 6NM001A70: متوافقة مع REACH. تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة والتطبيقات الصناعية للسيارات وتطبيقات الختم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات تطبيقات صناعية أختام	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.960 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	18 %	-	ASTM D412
إجهاد الشد	2.60 MPa	377.1 psi	ASTM D412
قوة الشد	6.50 MPa	942.75 psi	ASTM D412
استطالة الشد	520 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	29.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	36 %	-	ASTM D395B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	3.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	160 C°	320.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	170 C°	338.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.