Forprene® 6NM001A85

المصنع	SO.F.TER. SPA	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Forprene® 6NM001A85 عبارة عن مادة فلكنة حرارية (TPV). وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Forprene® 6NM001A85: متوافق مع REACH. تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات صناعية للسيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات صناعية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	86	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	% 25	-	ASTM D412
إجهاد الشد	MPa 4.40	psi 638.17	ASTM D412
قوة الشد	MPa 9.00	psi 1305.34	ASTM D412
استطالة الشد	% 600	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 44.0	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 44	-	ASTM D395B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 80.0	F° 176.0	-
وقت التجفيف	hr 3.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 170	F° 338.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 180	F° 356.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 185	F° 365.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 195	F° 383.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.