Halar® 2508DA

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	ECTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Halar® 6014 عبارة عن راتينج شفاف شبه بلوري يحتوي على الفلور، والذي يمكن معالجته بالصهر. يتم استخدامه خصيصًا لطلاء المسحوق المضاد للكهرباء الساكنة، ويوصى به بشكل خاص كطبقة علوية للمنتجات الواقية والمضادة للتآكل. يتمتع Halar®6014 بخصائص كيميائية وكهربائية وحرارية جيدة. خاصة نقية وسهلة المعالجة ولها مقاومة مثالية للنفاذية ومثبطات اللهب. بالإضافة إلى ذلك، تتميز طلاءات Halar®6014 بتشطيب وصلابة سطحية ممتازة. Halar®تشمل الميزات الرئيسية لـ 6014 ما يلي: مقاومة كيميائية ممتازة أداء حراري ممتاز - مقاومة مثالية للنفاذية مثبطات اللهب المتميزة خصائص سطحية ممتازة نقاء عالي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تبلور جزئي	-	-
	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
	مظهر ممتاز	-	-
	مثبطات اللهب	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	طلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.68 g/cm³	-	ASTM D3275
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D3275
متوسط حجم الجسيمات	80 µm	3.15 mil	ASTM D1921

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	227 C°	440.6 F°	ASTM D3275

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.