Halar® 3404DA

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	ECTFE
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Halar®3404DA عبارة عن فلوروبوليمر مملوء، أبيض لؤلؤي، شبه بلوري، قابل للمعالجة بالصهر يلبي بالكامل متطلبات قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي لتنظيم المواد المضافة للأغذية 21 CFR 177.1380 (a)(4). يتم استخدامه خصيصًا لطلاء المسحوق المضاد للكهرباء الساكنة ويمكن استخدامه كطبقة أساس أو طبقة أساس مزدوجة أو طبقة علوية للمنتجات الواقية والمضادة للتآكل. Halar®3404DA أفضل في نفاذية بخار الماء من Halar®6014. في الوقت نفسه، يتمتع بخصائص كيميائية وكهربائية وحرارية جيدة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر طلاء Halar®3404DA أيضًا تشطيبًا وصلابة سطحية ممتازة. Halar®تشمل الميزات الرئيسية لـ 3404DA ما يلي: تلبية متطلبات التلامس مع الطعام مقاومة كيميائية ممتازة - أداء حراري ممتاز مقاومة مثالية للنفاذية مثبطات اللهب الممتازة - خصائص سطحية متميزة نقية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	تبلور جزئي	-	-
	نقاء عالي	-	-
	أداء كهربائي جيد	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مطابقة التعرض للأغذية صلابة عالية مظهر ممتاز	- - -	- -
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1380(a)(4)	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	طلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.68 g/cm³	-	ASTM D3275
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D3275
متوسط حجم الجسيمات	28 µm	1.1 mil	Internal method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	242 C°	467.6 F°	ASTM D3275

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.