Torlon® AI-10 LM

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PAI
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Torlon® AI-10 LM هو مسحوق بولي أميد-إيميد (PAI) تم تطويره لصناعة الطلاءات عالية الأداء. وهو مشابه لـ Torlon® AI-10 من حيث أنه يتم إنتاجه باستخدام نفس المونومرات ونظام البلمرة. ومع ذلك، فقد تم تحسين عملية التصنيع لتقليل كمية مونومر ميثيلين ديانيلاين (MDA) المتبقي إلى أقل من مستوى العمل البالغ 1000 جزء في المليون المحدد في لوائح الاتصال بالمخاطر المختلفة. يمكن استبدال Torlon® AI-10 LM بـ Torlon® AI-10، دون أي تغييرات في التركيبة أو العملية. الطلاءات التي تعتمد على بوليمر Torlon® AI-10 أو AI-10 LM تعطي أغشية متينة ومقاومة للتآكل ومستقرة حرارياً. يتمتع الراتينج بمقاومة فائقة للمذيبات العضوية ومجموعة واسعة من المواد الكيميائية التجارية والصناعية الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	قابل للذوبان في الماء	-	-
	مثبطات اللهب	-	-
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
	لاصق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	معالجة المحلول طلاء	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المواد الصلبة	92 %	-	-
القيمة الحمضية	82.00 mg KOH/g	-	-
اللزوجة	850 mPa·s	850.0 cP	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.