

Amodel® AS-1935 HS

PPA	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	35% ألياف زجاجية	المادة المألثة

وصف المنتج

Amodel® AS-1935 HS هو راتنج بولييفثالاميد (PPA) مدعم بنسبة 35% من الزجاج تم تطويره خصيصًا لتحسين الأداء في بيئة مكونة من 50/50 من الإيثيلين جلايكول والماء. يتجاوز هذا المادة الأداء المطلوب من قبل صناعة السيارات للمواد البوليمرية المعرضة لمضاد التجمد عند 226°F (108°C)، حتى عند اختبارها عند 275°F (135°C). سابقًا PXM-12091 أسود: AS-1935 HS BK 328

المواصفات الفنية

معلومات عامة	
الاختبار	النظام الإمبراطوري
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 35% حشو بالوزن
المواد المضافة	مثبت حراري
الميزات	ثبات أبعاد جيد صلب، جيد قوة عالية مقاومة الصقيع مقاومة جيدة للزحف مقاومة كيميائية جيدة مقاومة حرارة عالية مقاومة جلايكول الإيثيلين ثبات حراري

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أدوات كهربائية/أخرى	الاستخدامات
-	-	صمام/مكونات الصمام	
-	-	مكونات صناعية	
-	-	تطبيق صناعي	
-	-	وصلات (أجزاء) ذات جدران سميكة	
-	-	أجزاء آلية/ميكانيكية	
-	-	استبدال المعادن	
-	-	أجزاء تحت غطاء السيارة	
-	-	تطبيق في مجال السيارات	
-	-	هيكل	
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183/A	-	g/cm ³ 1.49	الكثافة
ASTM D955	-		انكماش القالب
ASTM D955	-	% 0.20	
ASTM D955	-	% 0.60	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		معامل الشد
ASTM D638	psi 1812975.0	MPa 12500	
ISO 527-2/1A/1	psi 1827478.8	MPa 12600	
-	-		قوة الشد
ASTM D638	psi 29732.79	MPa 205	
ISO 527-2	psi 30457.98	MPa 210	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 2.2	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 1638929.4 psi 1667937.0	MPa 11300 MPa 11500	
-	-	-	إجهاد الانحناء
ISO 178 ASTM D790	psi 43511.4 psi 39885.45	MPa 300 MPa 275	
ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 3.81	kJ/m ² 8.0	قوة صدمة شاربي المحززة
ISO 179/1eU	ft·lb/in ² 31.4	kJ/m ² 66	قوة صدمة شاربي غير المحززة
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180/1A	ft·lb/in 1.22 ft·lb/in ² 4.04	J/m 65 kJ/m ² 8.5	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/Af	F° 554.0	C° 290	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 11357-3	F° 613.4	C° 323	درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 249.8	C° 121	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 4.0	وقت التجفيف
-	-	% 0.10	الحد الأقصى المقترح للرطوبة
-	F° 174.92	C° 79.4	درجة حرارة القادوس (Hopper)
-	-	C°	درجة الحرارة الخلفية
-	-	C°	درجة الحرارة الأمامية

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	F° 302.0	C° 150	درجة حرارة القالب
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.