Diofan® A 063

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PVDC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOFAN®A 036 عبارة عن لاتكس PVDC، ومناسب كطبقة سفلية قوية، ويستخدم تحت طلاء الورق أو الورق المقوى السميك، ثم يتم تغطيته بطبقة سطحية مناسبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة حاجز أكسجين	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
المظهر	أبيض حليبي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	2.0	-	-
التوتر السطحي	40 mN/m	40.0 dyne/cm	-
تكوين الفيلم	19 C°	66.2 F°	-
محتوى المواد الصلبة	50 %	-	-
الكثافة		-	-
	1.650 g/cm³	-	-
	1.300 g/cm³	-	-
نوع المستحلب	أنيون	-	-
اللزوجة	8 mPa·s	8.0 cP	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نقل الأكسجين	21 cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
عتبة الختم الحراري	107 C°	224.6 F°	-
أقصى مقاومة للختم الحراري	2.2 N/cm	1.26 lb/in	-
معامل الاحتكاك	0.35	-	ASTM D1894
معدل نفاذية بخار الماء	37 g/m²/24 hr	2.39 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية (23°C)	10 month	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.