Diofan® A 297

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PVDC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOFAN®A 036 هو لاتكس PVDC، مناسب كطبقة سفلية قوية، يستخدم تحت طلاء الورق أو الورق المقوى السميك، ثم يتم تغطيته بطبقة سطحية مناسبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة حاجز أكسجين	- -	- -
الاستخدامات	طلاءات حاجزة تطبيق الطلاء	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 175.300 FDA 21 CFR 175.320 FDA 21 CFR 175.360 FDA 21 CFR 175.365 FDA 21 CFR 176.170 FDA 21 CFR 176.180 FDA 21 CFR 177.1200	- - - - - - - -	- - - - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	FDA 21 CFR 177.1630 أوروبا رقم 10/2011	- -	
المظهر	أبيض حليبي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	1.5	-	-
التوتر السطحي	54 mN/m	54.0 dyne/cm	-
تكوين الفيلم	C°	-	-
محتوى المواد الصلبة	60 %	-	-
الكثافة		- - -	- - -
	1.650 g/cm³ 1.330 g/cm³	- -	
نوع المستحلب	أنيون	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نقل الأكسجين	40 cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
عتبة الختم الحراري	111 C°	231.8 F°	-
أقصى مقاومة للختم الحراري	2.5 N/cm	1.43 lb/in	-
معامل الاحتكاك	0.30	-	ASTM D1894
معدل نفاذية بخار الماء	14 g/m²/24 hr		ASTM F1249

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		0.903 g/100 in²/24 hr	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية (C°23)	10 month	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.