Diofan® A 299

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PVDC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOFAN®A 036 هو لاتكس PVDC، مناسب كطبقة سفلية قوية، يستخدم تحت طلاء الورق أو الورق المقوى السميك، ثم يتم تغطيته بطبقة سطحية مناسبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة حاجز أكسجين	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 175.320 FDA 21 CFR 176.170 FDA 21 CFR 176.180 FDA 21 CFR 177.1200 FDA 21 CFR 177.1630 أوروبا رقم 10/2011	- - - - - - -	- - - - - - -
المظهر	أبيض حليبي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	2.0	-	-
التوتر السطحي	40 mN/m	40.0 dyne/cm	-
تكوين الفيلم	16 C°	60.8 F°	-
محتوى المواد الصلبة	52 %	-	-
الكثافة		-	-
	1.650 g/cm³	-	-
	1.260 g/cm³	-	-
نوع المستحلب	أنيون	-	-
اللزوجة	8 mPa·s	8.0 cP	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نقل الأكسجين	40 cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
عتبة الختم الحراري	100 C°	212.0 F°	-
أقصى مقاومة للختم الحراري	1.2 N/cm	0.6852 lb/in	-
معامل الاحتكاك	0.35	-	ASTM D1894

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	12 month	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مدة الصلاحية (C°23)			
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.