Diofan® A 602

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PVDC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOFAN®A602 عبارة عن تشتت مائي من كوبوليمر كلوريد البولي فينيليدين. لا يحتوي على مذيبات أو إثيرات ألكيل فينول بولي أوكسي إيثيلين أو أي مواد سامة أخرى. يتميز بأداء قوي لحاجز بخار الماء وامتصاص منخفض للغاية للماء. يتمتع DIOFAN®A602 أيضًا بمقاومة جيدة جدًا للزيت ومقاومة البنزين. نظرًا لأن MFFT منخفض جدًا، يمكن تطبيق هذا اللاصق المائي على غشاء علوي رقيق ومرن وغير لزج في درجات حرارة منخفضة. DIOFAN®A602، باعتباره مادة لاتكس تعتمد على الكلور، يجمع أيضًا بين خصائص مقاومة الحريق واللهب. الاستخدام النهائي: طلاءات الحاجز والختم طلاءات مقاومة للهب طلاءات الألياف والمنسوجات يمكن أن تكون الركيزة عبارة عن الخرسانة والأسمنت والخشب والجبس والورق والألواح الليفية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
	غير سامة	-	-
	امتصاص ماء منخفض أو معدوم	-	-
	مثبطات اللهب	-	-
	حاجز أكسجين	-	-
الاستخدامات	طلاءات حاجزة	-	-
	تطبيق الطلاء	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
المظهر	أبيض حليبي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	4.0	-	-
التوتر السطحي	33 mN/m	33.0 dyne/cm	-
تكوين الفيلم	5 C°	41.0 F°	-
محتوى المواد الصلبة	55 %	-	-
الكثافة	1.260 g/cm³ 1.580 g/cm³	- - -	- - -
نوع المستحلب	أنيون	-	-
اللزوجة	19 mPa·s	19.0 cP	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نقل الأكسجين	cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
معدل نفاذية بخار الماء	160 g/m²/24 hr	10.32 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	12 month	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	7.00 °C	44.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.