Diofan® A 610

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PVDC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOFAN®A610 عبارة عن تشتت مائي من كوبوليمر كلوريد البولي فينيليدين. لا يحتوي على مذيبات أو إثيرات ألكيل فينول بولي أوكسي إيثيلين أو أي مواد سامة أخرى. يتميز بأداء قوي لحاجز بخار الماء منخفض. DIOFAN®A610 عبارة عن مادة لاتكس ذات توتر سطحي عالي. بعد إضافة مادة خافضة للتوتر السطحي مريحة، يمكن الحصول على طلاء عالي الجودة. بعد إضافة مادة مدمجة، من المفيد تكوين طبقة في درجة حرارة منخفضة (طلاءات الحاجز والختم طلاءات مقاومة للهب طلاءات الألياف والمنسوجات يمكن أن تكون الركيزة عبارة عن الخرسانة والأسمنت والخشب والجبس والورق والألواح الليفية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة غير سامة مثبطات اللهب حاجز أكسجين	- - - -	- - - -
الاستخدامات	طلاءات حاجزة تطبيق الطلاء	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) أوروبا رقم 10/2011	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض حليبي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	1.5	-	-
التوتر السطحي	54 mN/m	54.0 dyne/cm	-
تكوين الفيلم	11 C°	51.8 F°	-
محتوى المواد الصلبة	60 %	-	-
الكثافة		-	-
	1.650 g/cm³	-	-
	1.330 g/cm³	-	-
نوع المستحلب	أنيون	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نقل الأكسجين	40 cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
معدل نفاذية بخار الماء	14 g/m²/24 hr	0.903 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	10 month	-	-
غير معروف		-	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	16.0 °C	60.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.