Diofan® A 736

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PVDC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOFAN®A 736 هو لاتكس PVDC، مناسب كطبقة سفلية قوية، يستخدم تحت طلاء الورق أو الورق المقوى أو فيلم PVC الصلب، ثم يتم تغطيته بطبقة سطحية مناسبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة مرونة جيدة حاجز أكسجين	- - -	- - -
الاستخدامات	طلاءات حاجزة تطبيق الطلاء	- -	- -
تصنيفات الوكالة	DMF 11383 EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 176.170 FDA 21 CFR 176.180 أوروبا رقم 10/2011	- - - - -	- - - - -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	2.5	-	-
التوتر السطحي	45 mN/m	45.0 dyne/cm	-
تكوين الفيلم	17 C°	62.6 F°	-
محتوى المواد الصلبة	600 g/kg	-	-
الكثافة		-	-
	1.300 g/cm³	-	-
	1.650 g/cm³	-	-
نوع المستحلب	أنيون	-	-
اللزوجة (20°C)	20 mPa·s	20.0 cP	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نقل الأكسجين	21 cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
معدل نفاذية بخار الماء	18 g/m²/24 hr	1.16 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249
قوة صدمة الشد	500 kJ/m²	237.9 ft·lb/in²	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية (23°C)	12 month	-	-
اختبار سقوط الكرة الفولاذية	mm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.