Diofan® B 204

المصنع	Solvay Specialty Polymers	**الفئة**	PVDC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Diofan® B 204 عبارة عن مادة لاتكس PVDC تتميز بنفاذية فائقة للغازات والرطوبة. يوصى به بشكل خاص للطلاء على الأغشية البلاستيكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 175.320 FDA 21 CFR 177.1630 أوروبا رقم 10/2011	- - - -	- - - -
المظهر	أبيض حليبي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	1.5	-	-
التوتر السطحي	45 mN/m	45.0 dyne/cm	-
تكوين الفيلم	14 C°	57.2 F°	-
محتوى المواد الصلبة	51 %	-	-
الكثافة	1.270 g/cm³ 1.650 g/cm³	- - -	- - -
نوع المستحلب	أنيون	-	-
اللزوجة	17 mPa·s	17.0 cP	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نقل الأكسجين	11 cm³/m²/bar/24 hr	-	ASTM D3985
عتبة الختم الحراري	124 C°	255.2 F°	-
أقصى مقاومة للختم الحراري	1.0 N/cm	0.571 lb/in	-
معامل الاحتكاك	0.35	-	ASTM D1894
معدل نفاذية بخار الماء	11 g/m²/24 hr	0.7095 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية (23°C)	12 month	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.