# Diofan® B 206

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Solvay Specialty Polymers | **الفئة** | PVDC |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DIOFAN®A 036 هو لاتكس PVDC، مناسب كطبقة سفلية قوية، يستخدم تحت طلاء الورق أو الورق المقوى السميك، ثم يتم تغطيته بطبقة سطحية مناسبة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاوم للرطوبة<br>حاجز أكسجين | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | طلاءات حاجزة<br>تطبيق الطلاء | -<br>- | -<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH)<br>FDA 21 CFR 175.105<br>FDA 21 CFR 175.300<br>FDA 21 CFR 175.320<br>FDA 21 CFR 176.170<br>FDA 21 CFR 176.180<br>أوروبا رقم 10/2011 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **المظهر** | أبيض حليبي | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | سائل | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الرقم الهيدروجيني (pH)** | 2.0 | - | - |
| **التوتر السطحي** | 46 mN/m | 46.0 dyne/cm | - |
| **تكوين الفيلم** | 13 C° | 55.4 F° | - |
| **محتوى المواد الصلبة** | 60 % | - | - |
| **الكثافة** | | - | - |
| | 1.650 g/cm³ | - | - |
| | 1.320 g/cm³ | - | - |
| **نوع المستحلب** | أنيون | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل نقل الأكسجين** | 35 cm³/m²/bar/24 hr | - | ASTM D3985 |
| **عتبة الختم الحراري** | 104 C° | 219.2 F° | - |
| **أقصى مقاومة للختم الحراري** | 1.8 N/cm | 1.03 lb/in | - |
| **معامل الاحتكاك** | 0.30 | - | ASTM D1894 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مدة الصلاحية (23°C)** | 12 month | - | - |
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.