# Niretan B 30 N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Soredi S.p.a. | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

بولي أميد 6 ملون بكميات كبيرة، تدفق عالي، لتشكيل الحقن، مع دورات قصيرة وفك سهل للقوالب

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | دورة قولبة سريعة<br>سيولة جيدة<br>أداء جيد في فك القوالب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | % | - | ASTM D955 |
| **امتصاص الماء** | | | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | | - | ASTM D570 |
| | % 9.0 | - | ASTM D570 |
| | % 3.0 | - | ASTM D570 |
| **صلابة روكويل** | 120 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 80.0 | psi 11603.04 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % 20 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 2900 | psi 420610.2 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 110 | psi 15954.18 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | | - | ASTM D256 |
| | J/m 40 | ft·lb/in 0.7492 | ASTM D256 |
| | J/m 50 | ft·lb/in 0.9365 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | C° 60.0 | F° 140.0 | ASTM D648 |
| **ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)** | C° 220 | F° 428.0 | ASTM D3418 |
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | /1.0E-5 cm/cm C° | - | ISO 11359-2 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | | | IEC 60093 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة السطحية** | 1.0E+14 ohms | - | |
| **المقاومة الحجمية** | 1.0E+15 ohms·cm | - | IEC 60093 |
| **قوة العزل الكهربائي** | 30 kV/mm | - | IEC 60243-1 |
| **السماحية النسبية** | 3.50 | - | IEC 60250 |
| **عامل التبديد** | 0.020 | - | IEC 60250 |
| **تصنيف اللهب** | V-2<br>V-2 | -<br>-<br>- | UL 94<br>UL 94<br>UL 94 |
| **درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج** | C° 750 | F° 1382.0 | IEC 60695-2-13 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.