WeatherPro™ SG

المصنع	Spartech Plastics	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WeatherPro™ SG عبارة عن لوح حراري صلب ومستقر للأشعة فوق البنفسجية. من خلال الجمع بين سطح فريد ومسجل الملكية ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية مع ليونة ومقاومة عالية للصدمات من ABS، فإن WeatherPro™ SG مثالي للتشكيل الحراري والتصنيع في تطبيقات اللافتات المخصصة. الميزات والفوائد دليل مكونات اللافتات (SAM) واعتراف UL لتطبيقات وجه اللافتة أو جسم اللافتة. حماية من الأشعة فوق البنفسجية على سطح واحد أو كلا السطحين، لتحقيق استقرار الضوء الداخلي وانعكاس الضوء الخارجي الموحد. توازن ممتاز للخصائص: مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وصلابة، وسهولة التصنيع. قابل للإلصاق بمذيبات الأسمنت. متوفر باللونين الأسود والأبيض القياسيين؛ لون مزدوج أسود على سطح واحد / أبيض على سطح واحد. ألوان مخصصة متاحة عند الطلب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	صلابة، عالية	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	تلوين جيد	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مطيلية	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	شاشات عرض زخرفية شاشات عرض شاشة عرض إلكترونية	- - -	- - -
المظهر	أبيض أسود الألوان المتاحة	- - -	- - -
الأشكال	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	41	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2140 MPa	310381.32 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	210 J/m	3.93 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	32.5 J	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	87.8 C°	190.04 F°	ASTM D648

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	90	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.