WeatherPro™ Plexiglas® DR®/ABS

المصنع	Spartech Plastics	**الفئة**	ABS+Acrylic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أول بلاستيك Weather Pro من Spartech، وهو AlloyPlastic الذي تم إنشاؤه عن طريق البثق المشترك لـ Plexiglas DR/ABS يوفر مقاومة العوامل الجوية والجماليات واللمعان للأكريليك جنبًا إلى جنب مع متانة ABS عالي التأثير. وهو أكثر مركبات الأكريليك/ABS المتوفرة متانة، ويستخدم في أجزاء هيكل المركبات الخدمية والأدوات الصحية وقوارب الكاياك والتطبيقات الترفيهية الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E139482-222843	-	-
الميزات	تسليط الضوء مقاومة جيدة للعوامل الجوية متانة جيدة مظهر جيد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	معدات الرياضات المائية تطبيق في مجال السيارات سلع رياضية منتجات الحمامات	- - - -	- - - -
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	99	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D638
قوة الشد	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	71.0 MPa	10297.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256
	240 J/m	4.5 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)		-	ASTM D3029
	0.904 J	-	ASTM D3029
	2.26 J	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	82.2 C°	179.96 F°	ASTM D648

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	99	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.