WeatherPro™ S

المصنع	Spartech Plastics	**الفئة**	ABS+Acrylic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WeatherProS عبارة عن ورقة ABS مقذوفة مشتركة بغطاء أكريليك ، والتي يمكن إنتاجها كمركب متعدد الطبقات من طبقتين أو ثلاث طبقات. يضفي الأكريليك ، الذي يمكن تلوينه بألوان معدنية وعالية الكروما ، لمعانًا عاليًا جدًا مع عمق فائق للصورة. يستهدف WeatherProS كبديل للألياف الزجاجية والمعدن المطلي في قطاعات السوق الخاصة بالعشب والحديقة والمركبات الترفيهية والمرافق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	الطلاء بالكهرباء تسليط الضوء تلوين جيد مقاومة جيدة للعوامل الجوية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	معدات الحدائق والمروج استبدال المعادن تطبيق في مجال السيارات سلع رياضية	- - - -	- - - -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	99	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1790 MPa	259618.02 psi	ASTM D638
قوة الشد	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	71.0 MPa	10297.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	240 J/m	4.5 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	27.1 J	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	82.2 C°	179.96 F°	ASTM D648

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	90	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.