

# Americas Styrenics EB6755

|                      |        |                        |                 |
|----------------------|--------|------------------------|-----------------|
| PS (HIPS)            | الفئة  | Americas Styrenics LLC | المصنع          |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                      | المادة المألوفة |

## وصف المنتج

Americas Styrenics EB6755 هو مادة بولي ستيرين عالية التأثير. هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق البثق، أو التشكيل الحراري أو التشكيل بالحقن. الميزات الرئيسية لـ Americas Styrenics EB6755 هي: مقاومة عالية للكسر الناتج عن الضغط البيئي (ESCR)، غذاء قابل للوصول، متانة جيدة، مقاومة للصدمات. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: حاويات التعبئة، قبعات/أغطية/سدادات، تطبيقات الاتصال الغذائي.

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة     |                    |                                     |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                       |
| -                | -                  | E326906-100264821                   |
| بطاقة UL الصفراء |                    |                                     |
| الميزات          |                    |                                     |
| -                | -                  | مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي   |
| -                | -                  | مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة |
| -                | -                  | متانة جيدة                          |
| -                | -                  | مطابقة التعرض للأغذية               |
| الاستخدامات      |                    |                                     |
| -                | -                  | التعبئة والتغليف                    |
| -                | -                  | غطاء                                |
| -                | -                  | حاوية                               |
| -                | -                  |                                     |

| معلومات عامة |                    |                       |                 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري         | الخاصية         |
| -            | -                  | تغليف المواد الغذائية |                 |
| -            | -                  | حاوية طعام            |                 |
| -            | -                  | FDA 21 CFR 177.1640   | تصنيفات الوكالة |
| -            | -                  | E326906               | رقم ملف UL      |
| -            | -                  | جسيم                  | الأشكال         |
| -            | -                  | بثق                   | طريقة المعالجة  |
| -            | -                  | التشكيل الحراري       |                 |
| -            | -                  | قولية بالحقن          |                 |

| الخواص الفيزيائية |                    |                        |                              |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية                      |
| ASTM D792         | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.04 | الوزن النوعي                 |
| ASTM D1238        | -                  | g/10 min 3.2           | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D955         | -                  | %                      | انكماش القالب                |
| ASTM D785         | -                  | 93                     | صلابة روكويل                 |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية        |
| ASTM D638          | psi 203053.2       | MPa 1400      | معامل الشد     |
| ASTM D638          | -                  | -             | قوة الشد       |
| ASTM D638          | psi 3292.36        | MPa 22.7      |                |
| ASTM D638          | psi 3190.84        | MPa 22.0      |                |
| ASTM D638          | -                  | % 75          | استطالة الشد   |
| ASTM D790          | psi 203053.2       | MPa 1400      | معامل الانحناء |
| ASTM D790          | psi 4061.06        | MPa 28.0      | قوة الانحناء   |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                    |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية            |
| ASTM D256          | -                  |               | صدمة إيزود المحززة |
| ASTM D256          | ft·lb/in 2.06      | J/m 110       |                    |
| ASTM D256          | ft·lb/in 2.62      | J/m 140       |                    |

| الخواص الحرارية |                    |                     |                                   |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري       | الخاصية                           |
| ASTM D648       | -                  |                     | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل     |
| ASTM D648       | F° 192.2           | C° 89.0             |                                   |
| ASTM D648       | F° 174.2           | C° 79.0             |                                   |
| ASTM D1525      | F° 212.0           | C° 100              | درجة حرارة تليين فيكات            |
| ASTM D696       | -                  | /9.0E-5 cm/cm<br>C° | معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE) |

| معلومات المعالجة |                    |               |                                |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                        |
| -                | -                  | C°            | درجة الحرارة الخلفية           |
| -                | -                  | C°            | درجة الحرارة الوسطى            |
| -                | -                  | C°            | درجة الحرارة الأمامية          |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة الفوهة              |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة القالب              |
| -                | -                  | سريع          | معدل الحقن                     |
| -                | -                  | MPa           | الضغط الخلفي                   |
| -                | in 0.25            | mm 6.35       | الوسادة (Cushion)              |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة |

| معلومات المعالجة |                    |               |                                |  |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                        |  |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة |  |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة |  |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة |  |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة |  |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المحول              |  |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المصهور             |  |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة القالب (Die)        |  |
| -                | -                  |               | غير معروف                      |  |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.