

Americas Styrenics MC9540

PS (GPPS)	الفئة	Americas Styrenics LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Americas Styrenics MC9540 هي مادة بوليستيرين للأغراض العامة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Americas Styrenics MC9540 هي: ثبات جيد للأبعاد، تحرر جيد من القالب، مقاومة للحرارة صلبة تشمل التطبيقات النموذجية: أغشية / أغشية / أغشية إغلاق، التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية، تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات أبعاد جيد	الميزات
-	-	تحرر جيد من القالب	
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	صلابة عالية	
-	-	أشرطة صوتية	الاستخدامات
-	-	إغلاقات	
-	-	FDA 21 CFR 177.1640	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.05	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 5.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 330686.64	MPa 2280	معامل الشد
ASTM D638	-	-	قوة الشد
-	psi 5003.81	MPa 34.5	
-	psi 4394.65	MPa 30.3	
ASTM D638	-	% 50	استطالة الشد
ASTM D790	psi 320533.98	MPa 2210	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 6193.12	MPa 42.7	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 1.4	J/m 75	
-	ft·lb/in 1.11	J/m 59	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 215.6	C° 102	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.