Durez® 33304

المصنع	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durez 33304 Phenolic Resin عبارة عن راتينج قابل للذوبان في الماء وخالي من المذيبات. يوفر راتينج Durez 33304 قوة فائقة والتصاق وقابلية للبلل لكل من الركائز العضوية وغير العضوية. يوفر هذا الراتينج الفريد القابل للذوبان في الماء قوة مماثلة أو فائقة للأنظمة القائمة على المذيبات. عند استخدامه في الألياف الزجاجية أو المواد المركبة الكربونية، يوفر Durez 33304 قوة مركبة ومترابطة ممتازة. في تطبيقات الكشط، يوفر Durez 33304 قوة فائقة لحبيبات غير عضوية وركائز داعمة. تم تصميم Durez 33304 للالتصاق في كل من الركائز الطبيعية والاصطناعية، ويتميز بالتصاق ممتاز بالألياف الزجاجية وألياف الكربون والنايلون والبوليستر والكيفلار والقطن والركائز الورقية. يزيل Durez 33304 مشكلة الأنظمة المائية التقليدية في قدرته على ترطيب وطلاء الركائز الاصطناعية. هذا الراتينج يساوي الأنظمة القائمة على المذيبات في قدرته على طلاء الركائز الاصطناعية بالتساوي مثل البوليستر والنايلون والكيفلار. تشمل تطبيقات Durez 33304 ما يلي: صفائح الألياف الزجاجية صفائح ألياف الكربون مواد كاشطة مطلية مشربات ورقية مواد مركبة كربونية طلاءات Durez 33304 عبارة عن راتينج قابل للذوبان في الماء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	قوة عالية	-	-
	قابل للذوبان في الماء	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات الطلاء	-	-
	الخلط	-	-
	Laminates	-	-
	تغليفات ورقية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	9.0	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى غير متطاير	74 %	-	Internal Method
تحمل الماء	350 %	-	Internal Method
لزوجة مزيج التصلب الحراري	1250 cP	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.