# Durez® 33830

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Sumitomo Bakelite North America, Inc. | **الفئة** | Phenolic |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Durez 33830 هو راتنج فينولي نوفولاك في شكل رقائق. يوصى باستخدام Durez 33830 في تطبيقات طلاء الرمل لنوى المسبك. يتميز نظام الراتنج هذا بمعالجة سريعة للغاية مع إضافة هيكساميثيلينيتترامين. يحتوي على شمع لسهولة إخراج القالب. محتوى منخفض من الفينول الحر.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | شمع | - | - |
| **الميزات** | معالجة سريعة<br>تحرر جيد من القالب | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الطلاء | - | - |
| **الأشكال** | رقائق | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **السمك** | 1.27 mm | 0.05 in | Internal Method |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **فينول حر** | % | - | Internal Method |
| **شبكة الغربال** | 1.0 % | - | Internal Method |
| **لزوجة مزيج التصلب الحراري** | 1200 cP | - | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.