Gallonprene® GP410-7503

المصنع	Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Gallonprene®GP410-7503 هو منتج من اللدائن المطاطية الحرارية (TPE). يمكن معالجته عن طريق النفخ أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Gallonprene®GP410-7503 الملحقات الهندسية / الصناعية والسلع الاستهلاكية والمقابض. تشمل الميزات: الامتثال لمعيار REACH شهادة ROHS لمعايير اللائحة الأوروبية بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة اللمعان العالي خالي من الهالوجين

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تسليط الضوء	-	-
	قابل للرش	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	ملمس ناعم	-	-
	ألعاب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	28 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	6.60 MPa	957.25 psi	ASTM D412
استطالة الشد	350 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معدل الحقن	معتدل	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.