Gallonprene® GP550-6503

المصنع	Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Gallonprene® GP550-6503 هو منتج من اللدائن المطاطية الحرارية (TPE). يمكن معالجته عن طريق البثق أو بثق المقاطع وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا اللاتينية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الختم. تشمل الخصائص: متوافق مع REACH، متوافق مع RoHS، مظهر جمالي جيد، خالٍ من الهالوجين، قابل للحام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب سطح جيد خالي من الهالوجين مرونة عالية مقاوم للميكروبات قابل للحام	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مظاهر أختام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	65	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D412
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	120-140 C°	248.0 - 284.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	130-150 C°	266.0 - 302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	140-160 C°	284.0 - 320.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.