TPUCO® TPU-C75

المصنع	Taiwan PU Corporation	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPUCO® TPU-C75 هو مادة لدنة حرارية من البولي يوريثين (بوليستر) (TPU-بوليستر). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ للتقويم. السمة الأساسية لـ TPUCO® TPU-C75: مقاومة للتآكل. تشمل التطبيقات النموذجية: الأغشية، الصفائح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم ورقة	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	25.0 mg	-	-
مرونة الصدمة	55 %	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	2.94 MPa	426.41 psi	-
	3.43 MPa	497.48 psi	-
قوة الشد	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D412
استطالة الشد	950 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	175 C°	347.0 F°	-
درجة حرارة المحول	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	180 C°	356.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.