# TPUCO® TPU-C95

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Taiwan PU Corporation | **الفئة** | TPU-Polyester |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

TPUCO® TPU-C95 عبارة عن مادة من مادة البولي يوريثين اللدائن الحرارية (بوليستر) (TPU-بوليستر). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتقويم. السمة الأساسية لـ TPUCO® TPU-C95: مقاومة التآكل. تشمل التطبيقات النموذجية: صفائح الأفلام

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | غرض عام<br>مقاومة جيدة للتآكل<br>مقاومة جيدة للتآكل | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | فيلم<br>ورقة | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الدرفلة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 95 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **فقدان التآكل** | mg 15.0 | - | - |
| **مرونة الصدمة** | % 40 | - | - |
| **إجهاد الشد** | MPa 7.85<br>MPa 11.8 | -<br>psi 1138.55<br>psi 1711.45 | ASTM D412<br>-<br>- |
| **قوة الشد** | MPa 24.5 | psi 3553.43 | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % 800 | - | ASTM D412 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | C° 175 | F° 347.0 | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | C° 180 | F° 356.0 | - |
| **درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة** | C° 185 | F° 365.0 | - |
| **درجة حرارة المحول** | C° 190 | F° 374.0 | - |
| **درجة حرارة القالب (Die)** | C° 190 | F° 374.0 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.