TPUCO® TPU-CH85

المصنع	Taiwan PU Corporation	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPUCO® TPU-CH85 عبارة عن مادة لدنة بالحرارة من مادة البولي يوريثين (بولي إيثر) (TPU-بولي إيثر). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتقويم. السمة الأساسية لـ TPUCO® TPU-CH85: مقاومة التآكل. تشمل التطبيقات النموذجية: أغشية الألواح

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل مقاوم للتحلل المائي	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم ورقة	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	26.0 mg	-	-
مرونة الصدمة	60 %	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	3.92 MPa	568.55 psi	-
	5.88 MPa	852.82 psi	-
قوة الشد	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D412
استطالة الشد	950 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	175 C°	347.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المحول	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	185 C°	365.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.