TPUCO® TPUE-EH95

المصنع	Taiwan PU Corporation	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPUCO® TPUE-EH95 عبارة عن مادة من مادة البولي يوريثين اللدائن الحرارية (بولي إيثر) (TPU-بولي إيثر). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للبثق. السمة الأساسية لـ TPUCO® TPUE-EH95: مقاومة التآكل. تشمل التطبيقات النموذجية: الخراطيم/الأنابيب الناقلات صفائح الأفلام الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاوم للتحلل المائي	-	-
الاستخدامات	ناقلات	-	-
	فيلم	-	-
	خرطوم	-	-
	ورقة	-	-
	أنابيب	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	mg 10.0	-	-
مرونة الصدمة	% 40	-	-
إجهاد الشد	MPa 10.3 MPa 18.6	- psi 1493.89 psi 2697.71	ASTM D412 - -
قوة الشد	MPa 34.3	psi 4974.8	ASTM D412
استطالة الشد	% 850	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 180	F° 356.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 185	F° 365.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 190	F° 374.0	-
درجة حرارة المحول	C° 195	F° 383.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 195	F° 383.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.