TPUCO® TPUE-UE85

المصنع	Taiwan PU Corporation	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPUCO® TPUE-UE85 عبارة عن مادة لدنة بالحرارة من مادة البولي يوريثين (بوليستر) (TPU-بوليستر). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للبثق. السمة الأساسية لـ TPUCO® TPUE-UE85: مقاومة التآكل. تشمل التطبيقات النموذجية: الخراطيم / الأنابيب الناقلات أغشية الألواح الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
الاستخدامات	ناقلات	-	-
	فيلم	-	-
	خرطوم	-	-
	ورقة	-	-
	أنابيب	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	14.0 mg	-	-
مرونة الصدمة	36 %	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	4.90 MPa	710.69 psi	-
	8.34 MPa	1209.62 psi	-
قوة الشد	28.4 MPa	4119.08 psi	ASTM D412
استطالة الشد	850 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المحول	175 C°	347.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	195 C°	383.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.