TPUCO® TPUI-E90

المصنع	Taiwan PU Corporation	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPUCO® TPUI-E90 هو مادة من المطاط الصناعي بالحرارة من البولي يوريثين (بوليستر) (TPU-Polyester). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ TPUCO® TPUI-E90 هي: مقاومة التآكل مقاومة كيميائية تشمل التطبيقات النموذجية: السلع الاستهلاكية السلع الرياضية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية خواتم O سلع رياضية عجلات	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	35.0 mg	-	-
مرونة الصدمة	35 %	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	8.34 MPa	1209.62 psi	-
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
قوة الشد	38.2 MPa	5540.45 psi	ASTM D412
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	190 C°	374.0 F°	-
درجة حرارة المحول	195 C°	383.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	195 C°	383.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.