TPUCO® TPUI-L75

المصنع	Taiwan PU Corporation	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPUCO® TPUI-L75 هو مادة لدنة حرارية من البولي يوريثين (بولي إيثر) (TPU-بولي إيثر). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ TPUCO® TPUI-L75 هي: وضوح، مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة، مقاومة للتآكل. تشمل التطبيقات النموذجية: السلع الاستهلاكية، السلع الرياضية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل شفافية عالية مقاوم للتحلل المائي مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أحذية خواتم O سلع رياضية عجلات	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	mg 20.0	-	-
مرونة الصدمة	% 50	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 3.92	psi 568.55	-
	MPa 7.35	psi 1066.03	-
قوة الشد	MPa 29.4	psi 4264.12	ASTM D412
استطالة الشد	% 800	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 170	F° 338.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 175	F° 347.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 180	F° 356.0	-
درجة حرارة المحول	C° 185	F° 365.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 185	F° 365.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.