NILFLEX® SH A0 MN001

المصنع	Taro Plast S.p.A.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيلاستومر SEBS هو المكون الرئيسي لهذه المركبات TPE-S (إيلاستومر حراري لدائن ستيرين). تُظهر هذه المركبات مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والأوزون. Nilflex SH قابل لإعادة التدوير بالكامل ويمكن إنتاجه بدرجات قياسية وبدرجات مصممة خصيصًا. متوفر بدرجة طبيعية وسوداء وملونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاوم للأوزون مادة قابلة لإعادة التدوير	- - -	- - -
المظهر	أسود الألوان المتوفرة لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.870 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	380 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	0	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 0.0900	psi 13.05	-
	MPa 0.150	psi 21.76	-
قوة الشد	MPa 2.35	psi 340.84	ASTM D412
استطالة الشد	% 1300	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 10.0	-	ASTM D624

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	110-160 C°	230.0 - 320.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.