NILFLEX® SH A60 MC009

المصنع	Taro Plast S.p.A.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط SEBS هو المكون الرئيسي لمركبات TPE-S (مطاط حراري لدائن ستيرين). تُظهر هذه المركبات مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والأوزون. Nilflex SH قابل لإعادة التدوير بالكامل ويمكن إنتاجه بدرجات قياسية وبدرجات مصممة خصيصًا. متوفر بدرجة طبيعية وسوداء وملونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاوم للأوزون مادة قابلة لإعادة التدوير	- - -	- - -
المظهر	أسود الألوان المتوفرة لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	33 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	60	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	1.33 MPa	192.9 psi	-
	2.25 MPa	326.34 psi	-
قوة الشد	8.20 MPa	1189.31 psi	ASTM D412
استطالة الشد	850 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	28.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	36 %	-	-
	72 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	150-220 C°	302.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.