ECP 21150

المصنع	TBA Electro Conductive Products Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمت صياغة سلسلة ECP 2000 الجديدة من البوليمرات المشتتة للكهرباء الساكنة خصيصًا لبيئات الغرف النظيفة حيث يلزم انخفاض التفريغ وانخفاض الجسيمات والتلوث وقابلية الغسل. يمكن تلوين المركبات. المواد موصلة بشكل دائم ويمكن معالجتها على المعدات التقليدية. المنتجات مستقلة عن الرطوبة وقابلة للغسل بالماء ويمكن إعادة استخدامها. تشمل التطبيقات المناسبة تمامًا للمركبات والمستخدمة تجاريًا في مواقع العملاء: تغليف المكونات الإلكترونية وتغليف الأجهزة الطبية وحاملات المعالجة والأجهزة المثبتة وقضبان الرقائق وأنابيب التفريغ ومكونات آلات الأعمال. نظرًا لمرونتها، فإن السبائك القائمة على البولي يوريثين الحراري (TPU) مفيدة أيضًا كمواد للغرف النظيفة ذات الجدران اللينة والتعبئة المرنة والخراطيم والأنابيب وحصائر الأرضيات والطاولات وتطبيقات الغرف النظيفة المرنة الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موصل	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مستقل عن الرطوبة	-	-
الاستخدامات	معدات الأعمال	-	-
	تغليف طبي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف	-	-
	أنابيب	-	-
المظهر	شفاف	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	-
قوة التمزق	0.065 kN/m	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+11 ohms	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.