Electrafil® J-1305/CF/20

المصنع	Techmer Engineered Solutions	**الفئة**	PPS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Electrafil® J-1305/CF/20 هو منتج من كبريتيد البوليفينيل (PPS). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: متوافق مع rohs.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D638
استطالة الشد	1.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	16500 MPa	2393127.0 psi	ASTM D790

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	241 MPa	34954.16 psi	ASTM D790

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	163 C°	325.4 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	288-304 C°	550.4 - 579.2 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	316-343 C°	600.8 - 649.4 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	310-332 C°	590.0 - 629.6 F°	-
درجة حرارة الفوهة	316-332 C°	600.8 - 629.6 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	324-338 C°	615.2 - 640.4 F°	-
درجة حرارة القالب	129-163 C°	264.2 - 325.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.