EXCELLOY WX152

المصنع	Techno Polymer Co, Ltd.	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EXCELLOY WX152 هو منتج أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). يمكن معالجته عن طريق النفخ أو البثق وهو متاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183, ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	107	-	ASTM D785
	106	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	MPa 47.0	psi 6816.79	ASTM D638
	MPa 43.0	psi 6236.63	ISO 527-2
معامل الانحناء		-	-
	MPa 4320	psi 626564.16	ASTM D790
	MPa 3790	psi 549694.02	ISO 178
قوة الانحناء		-	-
	MPa 81.0	psi 11748.08	ASTM D790
	MPa 74.0	psi 10732.81	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 2.1	ft·lb/in² 0.9992	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 29	ft·lb/in 0.5432	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D648
	C° 79.0	F° 174.2	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 80.0-90.0	F° 194.0 - 176.0	-
وقت التجفيف	hr 2.0-5.0	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.