

# ARBOFORM® L, V3 natur

CA	الفئة	TECNARO GmbH	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

اللداين الحرارية من الموارد المتجددة لمعالجة البلاستيك يمكن معالجة حبيباتنا ARBOFORM® و ARBOBLEND® و ARBOFILL® بالقولية بالحقن أو البثق أو التقويم أو القولية بالنفخ أو السحب العميق أو الضغط في أجزاء مصبوبة أو منتج نصف نهائي أو صفائح أو أغشية أو مقاطع جانبية. ARBOFORM® هو البديل البيئي والجمالي والمتطور لمنتجاتك البلاستيكية. يوفر ARBOFORM® قدرة معالجة خاصة بالبلاستيك مما يعني أسعارًا تنافسية ودقة عالية للمنتجات التي تم تصنيعها حتى الآن من الخشب الرقائقي أو presspahn أو لوح MDF. والأكثر من ذلك، أن ARBOFORM® نظيف وفقًا للمعايير البيئية، مما يضمن تصنيعًا وتخلصًا أكثر صداقة للبيئة من المواد الخشبية المذكورة أعلاه التي تستخدم مواد رابطة لاصقة سامة. بالمقارنة مع الأشكال الخشبية الصلبة باهظة الثمن، والتي غالبًا ما تكون مصنوعة من الأخشاب الاستوائية، فإن حقيقة إمكانية تشكيلها بحرية ودقة هي التي تجعل ARBOFORM® قابلة للمقارنة بشكل إيجابي مع الأشكال الخشبية التقليدية، والتي غالبًا ما تكون بسيطة إلى حد ما. بصرف النظر عن توفير سطح طبيعي لطيف، فإن التحسين غير المكلف عن طريق إضافة قشرة خشبية حقيقية، أو حتى أعمال ترصيع ثلاثية الأبعاد بأسعار معتدلة ممكنة لمعظم التطبيقات.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	الميزات
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	آلات موسيقية	الاستخدامات
-	-	سلع رياضية	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية النفخ	طريقة المعالجة
-	-	الدرفلة	
-	-	بثق	
-	-	قوية بالحقن	
-	-	قوية بالضغط	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 967403.46	MPa 6670	معامل الشد
ISO 527-2	-	-	إجهاد الشد
-	psi 8847.32	MPa 61.0	
-	psi 8847.32	MPa 61.0	
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
-	-	% 1.3	
-	-	% 1.3	
ISO 179	ft·lb/in <sup>2</sup> 4.04	kJ/m <sup>2</sup> 8.5	قوة صدمة شاربي المحززة

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.