

ARBOFORM® ZE 50 natur

| | | | |
|----------------------|--------|--------------|----------------|
| CA | الفئة | TECNARO GmbH | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

اللداين الحرارية من الموارد المتجددة لمعالجة البلاستيك يمكن معالجة حبيباتنا ARBOFORM® و ARBOBLEND® و ARBOFILL® بالقولية بالحقن أو البثق أو التقويم أو القولية بالنفخ أو السحب العميق أو الضغط في أجزاء مصبوبة أو منتج نصف نهائي أو صفائح أو أغشية أو مقاطع جانبية. ARBOFORM® هو البديل البيئي والجمالي والمتطور لمنتجاتك البلاستيكية. يوفر ARBOFORM® قدرة معالجة خاصة بالبلاستيك مما يعني أسعارًا تنافسية ودقة عالية للمنتجات التي تم تصنيعها حتى الآن من الخشب الرقائقي أو presspahn أو لوح MDF. والأكثر من ذلك، أن ARBOFORM® نظيف وفقًا للمعايير البيئية، مما يضمن تصنيعًا وتخلصًا أكثر صداقة للبيئة من المواد الخشبية المذكورة أعلاه التي تستخدم مواد رابطة لاصقة سامة. بالمقارنة مع الأشكال الخشبية الصلبة باهظة الثمن، والتي غالبًا ما تكون مصنوعة من الأخشاب الاستوائية، فإن حقيقة إمكانية تشكيلها بحرية ودقة هي التي تجعل ARBOFORM® قابلة للمقارنة بشكل إيجابي مع الأشكال الخشبية التقليدية، والتي غالبًا ما تكون بسيطة إلى حد ما. بصرف النظر عن توفير سطح طبيعي لطيف، فإن التحسين غير المكلف عن طريق إضافة قشرة خشبية حقيقية، أو حتى أعمال ترصيع ثلاثية الأبعاد بأسعار معتدلة ممكنة لمعظم التطبيقات.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المترى | الخاصية |
| - | - | قابل للتحلل البيولوجي | الميزات |
| - | - | رائحة منخفضة إلى معدومة | |
| - | - | محتوى مورد متجدد | |

الاستخدامات

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | تطبيقات كهربائية/إلكترونية | المظهر |
| - | - | مجوهرات | |
| - | - | ألعاب | |
| - | - | لون طبيعي | الأشكال |
| - | - | Pellets | |
| - | - | قوية النفخ | طريقة المعالجة |
| - | - | الدرفلة | |
| - | - | بثق | |
| - | - | قوية بالحقن | |
| - | - | قوية بالضغط | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 527-2 | psi 703434.3 | MPa 4850 | معامل الشد |
| ISO 527-2 | - | - | إجهاد الشد |
| - | psi 4235.11 | MPa 29.2 | |
| - | psi 4235.11 | MPa 29.2 | |
| ISO 527-2 | - | - | انفعال الشد |
| - | - | % 0.69 | |
| - | - | % 0.69 | |
| ISO 179 | ft·lb/in ² 2.38 | kJ/m ² 5.0 | قوة صدمة شاربي المحززة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.