Multilon® T-2854

المصنع	TEIJIN LIMITED	**الفئة**	PC+ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سبيكة بوليمر PC/ABS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	لوحة عدادات السيارة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	12.0 cm³/10min		ISO 1133 - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	cm³/10min 18.0	- - -	
انكماش القالب	% 0.50-0.70 % 0.50-0.70	- - -	Internal Method - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 51.0 MPa 52.0	- psi 7396.94 psi 7541.98	ISO 527-2/50 - -
انفعال الشد	% 110	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	MPa 2150	psi 311831.7	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 77.0	psi 11167.93	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 61 kJ/m² 120	- ft·lb/in² 29.02 ft·lb/in² 57.1	ISO 179 - -
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 121 C° 97.0	- F° 249.8 F° 206.6	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 112	F° 233.6	ISO 306/ B50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	8.0E-5 cm/cm/°C 8.0E-5 cm/cm/°C	- - -	ISO 11359-2 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.