Yuyao PP PP Toughening

المصنع	Yuyao Tenglong Plastics Co., Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Yuyao PP PP Toughening هو منتج بولي بروبيلين. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السيارات. تشمل الخصائص: مقاومة اللهب ومقاومة جيدة للعوامل الجوية ومقاومة الحرارة واللمعان العالي ومعدلة الصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	تدفق جيد مقاومة جيدة للتقادم الحراري مقاومة جيدة للصدمات مقاومة جيدة للعوامل الجوية لمعان عالي معدل لمقاومة الصدمات	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.50-0.80 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.5 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	800 MPa	116030.4 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة (منطقة)	15.0-30.0 kJ/m²	7.14 - 14.27 ft·lb/in²	ASTM D256

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التقادم	750	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	90.0-95.0 °C	194.0 - 203.0 °F	-
وقت التجفيف	2.0-3.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	195-225 °C	383.0 - 437.0 °F	-
درجة حرارة القالب	45.0-80.0 °C	113.0 - 176.0 °F	-
ضغط الحقن	60.0-90.0 MPa	8702.28 - 13053.42 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.