Yuyao PP TL802

المصنع	Yuyao Tenglong Plastics Co., Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Yuyao PP TL802 هو منتج من مادة البولي بروبيلين. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Yuyao PP TL802 الأغطية / الأغطية / الإغلاقات وتطبيقات الطلاء والمقابض والسباكة / الأنابيب / مياه الشرب. تشمل الخصائص: مقاومة للعوامل الجوية الجيدة المصنفة للهب مقاومة للحرارة معدلة التأثير مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	تدفق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	معدل لمقاومة الصدمات	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	مقابض	-	-
	Piping	-	-
	أغطية واقية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.50-0.80 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	700 MPa	101526.6 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة (منطقة)	30.0 kJ/m²	14.27 ft·lb/in²	ASTM D256

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التقادم	750	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 90.0-95.0	F° 203.0 - 194.0	-
وقت التجفيف	hr 2.0-3.0	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 195-225	F° 437.0 - 383.0	-
درجة حرارة القالب	C° 45.0-80.0	F° 176.0 - 113.0	-
ضغط الحقن	MPa 60.0-90.0	psi 13053.42 - 8702.28	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.