TEREZ PA 6 7500 GF 20 GK 10

المصنع	TER HELL PLASTIC GMBH	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	10% خرز زجاجي؛ 20% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PA6 متوسط اللزوجة، معزز بـ 20٪ من الألياف الزجاجية و 10٪ من الخرز الزجاجي. لجميع أنواع الأجزاء المقولبة ذات الصلابة العالية والميل المنخفض للاعوجاج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	خرز زجاجي، 10% حشو بالوزن ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن	- -	- -
الميزات	صلابة عالية تشوه قليل لزوجة متوسطة	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.33 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	7500 MPa	1087785.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	130 MPa	18854.94 psi	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	2.0 %	-	-
	3.0 %	-	-
قوة صدمة شاربي المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	225 C°	437.0 F°	ISO 75-2/B
	200 C°	392.0 F°	ISO 75-2/A

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd.

العنوان: / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول: / Contact: (السيد جاو يونغ) Mr. Zhao Yong

البريد: / Email: sales@su-jiao.com

الموقع: / Website: www.polymersdata.com

الجوال: / Mobile: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.