# TEREZ PA 6 7530 GF 50

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | TER HELL PLASTIC GMBH | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | 50% ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

جودة صناعية متوسطة اللزوجة، معززة بـ 50٪ من الألياف الزجاجية. لجميع أنواع الأجزاء المقولبة ذات الصلابة العالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف زجاجية، 50% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | صلابة عالية<br>لزوجة متوسطة | -<br>- | -<br>- |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.56 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 13500 MPa | 1958013.0 psi | ISO 527-2 |
| **إجهاد الشد** | 145 MPa | 21030.51 psi | ISO 527-2 |
| **انفعال الشد** | 1.0 % | - | ISO 527-2 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | 11 kJ/m² | 5.23 ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | 60 kJ/m² | 28.55 ft·lb/in² | ISO 179/1eU |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | | - | - |
| | 225 C° | 437.0 F° | ISO 75-2/B |
| | 215 C° | 419.0 F° | ISO 75-2/A |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.